

Baumit Burkoló Habarcs



A termék:	Gyárilag előkevert, különleges ásványi száraz falazóhabarcs.	
Összetétel:	Cement, homok, mészkő, adalékszerke.	
Tulajdonságok:	MSZ EN 998-2:2003 szabvány szerinti M 10 G minőségű falazóhabarcs.	
Felhasználás:	Égetett kerámia (tégla) anyagú – 5-20% vízfelvételű – vakolatlanul maradó falazott fal fugáinak kitöltésére (falazással egy időben, vagy külön munkamenetben) homlokzaton, illetve belső térben. A falazatot a kikeményedés alatt a megfelelő védelemmel ellátni – pl. takarással!	
Műszaki adatok:	Maximális szemnagyság:	2,0 mm
	Nyomószilárdság (28 napos):	nagyobb, mint 10,0 N/mm ²
	Húzó-, hajlítószilárdság (28 napos):	nagyobb, mint 2,5 N/mm ²
	Hővezetési tényező:	0,8 W/mK
	Páradiffúziós ellenállási szám (μ):	kb. 50
	Szárazhabarcs sűrűség:	kb. 1700 kg / m ³
	Keverővíz szükséglet:	kb. 4-5 liter / zsák
Kiadósság:	1 zsák szárazhabarcsból kb. 14-15 liter nedves habarcs készíthető 1 tonna szárazhabarcsból kb. 600 liter nedves habarcs készíthető	
Veszélyességi besorolás:	Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.	
Tárolás:	Száraz helyen, raklapon fóliázva 6 hónapig tárolható.	
Minőségi garancia:	D/09/G/06 és A/08/G/05 sz. típusvizsgálat (MSZ EN 998-2:2003 szerint)	
Kiszerezés:	25 kg-os zsákokban, 54 zsák/raklap = 1350 kg (zsugorfóliázva) vagy silóban.	
Feldolgozás:	Előkészítés A falazóelemeket amennyiben szükséges, nedvesítsük. Keverés A Baumit Burkoló Habarcshoz semmilyen más terméket ne keverjünk. A Baumit Burkoló Habarcsot szabadesésű, kényszer- ill. átfolyó habarcskeverő géppel lehet megkeverni. Szabadesésű, vagy kényszer-keverőgéppel történő keverésnél először a vizet adagoljuk a keverőgépbe (képlékeny konzisztencia eléréséhez zsákonként kb. 5 liter vizet), és csak ezután adagoljuk a habarcsot. Mindig egész zsákokat keverjünk egyszerre. Keverési idő 2-3 perc. Amennyiben a Baumit Burkoló Habarcsot átfolyó-keverővel keverjük, a vízadagolás automatikusan történik a beállított, igény szerinti konzisztenciának megfelelően.	

Feldolgozás:

Falazás

A feldolgozásnál kövessük a téglá ill. a falazóelemgyártó utasításait. A falszerkezet készítésénél a Baumit Burkoló Habarcsot a fugák teljes felületén fel kell hordani. Az állóhézagokat teljesen ki kell tölteni. A fugákban lévő habarcs egyenlő idejű meghúzása után (félképlékeny állapot) a fugákat fugázóvassal vagy megfelelő segédeszközzel le kell simítani.

Általános tudnivalók:

A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C-nál magasabb legyen a feldolgozás és a kötés ideje alatt.

Csak tiszta – pl. vezetékes – vizet használjunk. Egyéb adalékszerek – pl. fagyásgátló – hozzákeverése tilos!

A kész habarcs feldolgozhatósági ideje időjárástól függően 1-2 óra.

A beszennyeződött felületet még a habarcs félképlékeny állapotában kell megtisztítani a körülményektől függően gyökérkefével, spatulával, majd nedves ronggyal. Amennyiben a habarcs száradása után is marad vékony, foltszerű szennyeződés a felületen, az előnedvesített falfelületről 15-20 szorosára hígított háztartási sósavval eltávolítható.

A felületi rétegbe bevitt kloridionokat azonban (a sókivirágzás keletkezésének megakadályozására) tiszta vizes ruhával végzett többszöri áttöréssel el kell távolítani, ügyelve arra, hogy közben a felületbe ne vigyünk be sok nedvességet, ami esetleg később kivirágzást okozhat.