

Baumit GV 35

(Baumit MPA 35)



A termék: Gyárilag előkevert száraz, mész-cement vakolóhabarcs gépi felhordásra.

Összetétel: Mészhidrát, cement, homok, duzzasztott perlit, adalékszerek.

Tulajdonságok: Jó páraáteresztő mész-cement gépi vakolat.

Felhasználás: Dörzsölt felületképzéssel gépi vakolatként, külső és belső felhasználásra.

Műszaki adatok:	Jelölés:	CS II W1
	Maximális szemnagyság:	1 mm
	Nyomószilárdság (28 napos):	nagyobb, mint 2,5 N/mm ²
	Húzó-, hajlítószilárdság (28 napos):	nagyobb, mint 1,0 N/mm ²
	Hővezetési tényező:	0,5 W/mK
	Páradiffúziós ellenállási szám (μ):	kb. 15
	Szárazhabarcs sűrűség:	kb. 1250 kg / m ³
	Keverővíz szükséglet:	kb. 11 liter / zsák
	Minimális vastagság:	Kültérben 20 mm
	Maximális vastagság:	25 mm egy munkamenetben
	Anyagszükséglet:	kb. 14 kg / m ² / cm

Veszélyességi besorolás: Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.

Tárolás: Száraz helyen, raklapon fóliázva 6 hónapig tárolható.

Minőség: D/04/GP/02 sz. típusvizsgálat (MSZ EN 998-1:2003 szerint)

Kiszerezés: 40 kg-os zsákokban, 35 zsák/raklap = 1400 kg (zsugorfóliázva) vagy silóban.

Alapfelület: Az alapfelület vizsgálatát a mindenkor érvényes szabványok szerint kell elvégezni. Az alapfelület legyen teherbíró és száraz, por-, fagy-, kivirágzás és laza részekről mentes. Nem lehet víztaszító.

Különböző alapfelületekre vonatkozó követelmények:

Beltérben: lásd a Baumit GV 25 műszaki lapját.

Kültérben: Előfröcskölés, mint alapfelület előkezelés a külső felületeken mindig, beltérben csak beton-, fagyapot- és pórusbeton felületeken szükséges. A követelmények csak szabvány szerint elkészített falazatok és minden esetben zárt fugák esetén érvényesek. Amennyiben a fugák nyitottak, vagy a szükséges vakolatvastagság meghaladja a 25 mm-t, ebben az esetben kétrétegű felhordást javasolunk, friss a frissre módon. Ha nem friss a frissre dolgozunk, akkor az első réteget fel kell érdesíteni.

Felhordás:

A vakolás kezdete előtt a felhordás megkönnyítése céljából az összes élnél és saroknál Baumit Élvédőszegélyt helyezünk el a Baumit SpeedFix élvédő ragasztóval (gipsszel nem szabad). Kerámiaburkolat alatti vakolat készítésénél használjunk Baumit Vezetőszínt, amely segít a vakolat lehúzásában.

A szükség szerinti nedvesítés után a Baumit GV 35-öt vakológéppel hernyóformában a kellő vastagságban fröcsköljük fel. Lehúzóléccel egyengessük el, majd elegendő meghúzás után (ujjpróba: ha már nem tapad az ujjunkra) megfelelő (filc, deszka stb.) simítóval dörzsöljük el.

Vakológép üzembe helyezésnél (legalább 5,5 kW teljesítmény szükséges) ügyeljünk arra, hogy a habarcstömlőt cementiszappal nedvesítsük elő.

Általános tudnivalók:

Gépészeti hornyokat, nagyobb falazatfugákat, lyukakat stb. megfelelő mészcement habarccsal (pl. GV 35) tömítsük. Ezeken a helyeken, valamint eltérő építőanyagok találkozásánál használjunk erősítő hálót (pl. Baumit Vakolaterősítő Háló) a Baumit Előfröcskölő rétegben vagy a vakolatban. Eltérő anyagú falszerkezetek, illetve nagyfelületű földem és fal találkozásánál teljes vastagságban be kell vágni a vakolatot kőműveskanállal.

Az elhelyezett felületi vakolaterősítés ugyan nem küszöböli ki teljes biztonsággal a repedések képződésének lehetőségét, de annak kockázatát jelentősen csökkenti. Csempézendő felületeket nem szabad besimítani.

A a52 9 Td [(j)-0.328611(e)0.177509(l)étar ugyg-1.74281(a)0itéal1 378.12 577.46 Tm [(vg)0.1