

# Baumit NivoFix

## (Baumit EPS Ragasztó)



|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>A termék:</b>                | Gyárilag előkevert, cementbázisú, kész száraz ragasztóhabarcs kézi és gépi felhasználásra.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |
| <b>Összetétel:</b>              | Cement, szerves kötőanyagok, adalékszerek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |
| <b>Felhasználás:</b>            | Páraátbocsátó ragasztóhabarcs külső és belső térben történő alkalmazásra, elsősorban polisztirol hőszigetelő lemezek (Baumit EPS Homlokzati Hőszigetelő Lemez) ragasztásához                                                                                                                                                                                 |                           |
| <b>Műszaki adatok:</b>          | Maximális szemnagyság:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 mm                      |
|                                 | Hővezetési tényező ( $\lambda$ ):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,80 W/mK                 |
|                                 | Páradiffúziós ellenállási szám ( $\mu$ ):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kb. 50                    |
|                                 | Javasolt vastagság:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2-3 mm                    |
|                                 | Max. vastagság:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 mm                      |
|                                 | Keverővíz szükséglet:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,5 l/zsák                |
| <b>Anyagszükséglet:</b>         | Hőszigetelő lemezek ragasztásához:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kb. 4-5 kg/m <sup>2</sup> |
| <b>Veszélyességi besorolás:</b> | Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a <a href="http://www.baumit.hu">www.baumit.hu</a> honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.                             |                           |
| <b>Tárolás:</b>                 | Száraz helyen, raklapon fóliázva 6 hónapig tárolható.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
| <b>Minőségi garancia:</b>       | Ellenőrzés saját üzemi laboratóriumunkban és külső ellenőrző intézetben történik.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |
| <b>Kiszerezés:</b>              | 25 kg-os zsákokban, 54 zsák/raklap = 1350 kg (zsugorfóliázva)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| <b>Alapfelület:</b>             | Az alap legyen tiszta, száraz, jó teherbírású, fagy-, por-, sókivirágzás- és laza részekről mentes. Ne legyen víztaszító! Ne következzen be utólagos átnedvesedés!                                                                                                                                                                                           |                           |
| <b>Keverés:</b>                 | A por anyagot kimért mennyiségű tiszta vízbe szórjuk és egy erre alkalmas lassú járású keverőgéppel csomómentesre, sűrű masszává keverjük. 5 perc pihenés után még egyszer átkeverjük. Felhasználási idő: kb. 1,5 óra. A kikeményedő anyagot víz hozzáadásával újakeverni nem szabad. A Baumit NivoFix erre alkalmas vakológéppel keverhető és bedolgozható. |                           |

**Ragasztás:**

A falnak egyenletesnek kell lennie ( $\pm 5$  mm/m). A nagyobb egyenetlenségeket külön munkafolyamatban egyengessük ki. A 10 mm-nél kisebb egyenetlenségeket Baunit NivoFix ragasztóhabarccsal, a nagyobbakat külön vakolatréteggel simítsuk el (pl. GV 35). Az anyagot a homlokzati szigetelőlapok szegélyei mentén, valamint néhány ponton hordjuk fel. A ragasztási felület legalább 40 %. Egyenletes alapnál a teljes felületre is felhordható az anyag fogas simítóval. Amennyiben szükséges dűbelezni, úgy azt legalább 24 óra száradási idő után lehet végezni.

**Általános megjegyzések:**

A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete  $+5^{\circ}\text{C}$  felett legyen a feldolgozás és a kötés ideje alatt. Ne adagoljunk a masszához fagyásgátló adalékszer.